Teknisk information

90-IC 440

03/2017

Glasurit® 90 Interiør Farvesystem Metallic/Uni/Perlemoreffekter

G / T

Påføring: Gengivelse af mat eller silkemat direkte-glans lakeringer (hvor der ikke skal påføres klarlak) fra Serie 90 blandesystem. Til lakering af motor- og bagagerum som har en mat finish.

Bemærkninger:

- Blanderecepter med 90-IC 440 blandelak og tonefarver er tilgængelige i hele spektret af farver indenfor autolakering.
- Underlag / Forbehandling:
  Kemikalieresistent gammel lak, e-coatede underlag, Glasurit 285- eller 801- Grundfyldere.
  Rens overfladen med 700-1 / slib med P400 - P500 / rens igen med 700-1.
  For e-coatede underlag der er vanskelige at nå er det tilstrækkeligt at afrense med 700-1.
- Områder med bart metal skal grundes med Glasurit 183-70.
- Blanderecepter der indeholder 90-M5, 93-E3, 11-E vandfortyndbare mixfarver eller 80-M mixfarve koncentrater kan ikke anvendes med 90-IC 440.

	Anvisning		
			Strækkeevne: 130 m²/l ved 1 µm
	Blandingsforhold	**2 : 1 + 5 %** 100 vol.% 90- Metallic/Uni (Erstat 90-M4 med 90-IC 440 i blanderecepten.)	
	Fortyndere	50 vol.% 352-91, -50, -216, 352-10, -30, -40 5 vol.% 93-IC 330	
	Sprøjteviskositet DIN 4 ved 20°C	Ca. 15 – 18 s	**Brugstid ved 20°C:** 4 t
	Overliggende kop Sprøjtetryk	HVLP pistol: 1.3 mm 2.0 – 3.0 bar /0.7 bar ved mundstykket	Trykluftpistol: 1.3 – 1.4 mm, 2.0 bar
	Sprøjtegange	2	**Lagtykkelse:** 10 – 15 µm
	Udluftning ved 20°C	Ca. 5 min. efter hver sprøjtegang.	
	Tørring ved 20°C **Tørring ved 60°C**	15 min. støvfri og tapeklar 3 t klar til montering 20 min. klar til montering	

Sikkerhedshenvisning:
Produkterne er kun beregnet til professionel brug.
Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.
2004/42/IIB(e)(840)839: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.e) i sin-klar-til-brug form, er maks 840 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 839 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktegenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside http://techinfo.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.