Glasurit® RATIO HS

Caratteristiche: Sistema di riparazione convenzionale con prodotti ad alto contenuto di corpi solidi, per una verniciatura di qualità, rapida ed economica con lo smalto HS 2K 22 VOC.

Lavaggio	**Glasurit® Desiliconizzante 541-5**	1 x	asciugare	**Eliminare la ruggine dalle zone danneggiate scoperte a lamiera**	P16-P150	**Glasurit® Desiliconizzante 541-5**	1 x	asciugare

Stucco (A spessore e Fine)	**Glasurit® Stucco Ratio, bianco 839-20 / 20K**	**Glasurit® Catalizzatore, rosso 948-36**	+ 2-3%	20 °C 20-30 Min.	4 Min.	P80/P150 sgrossatura	**Glasurit® Colore di contrasto nero 581-90**	P240/ P320 Carteggia-tura fine	700-1 1x	asciugare

Primer	**Glasurit® Primer riempitivo, beige chiaro 283-150**	**Glasurit® Additivo induritore rapido 352-230**	1:1 asta graduata	HVLP 1,3-1,7 mm 2,0-3,0 bar	1 leggera 10-15 µm	20°C 10min.

Fondo	**Glasurit® Fondo riempitivo HS 285-505, -555, -655**	**Glasurit® Catalizzatore HS rapido per fondi / normale per fondi 929-55, -56**	**Glasurit® Diluente 352-**	4:1.1 asta graduata	HVLP 1,7-1,9 mm 2,0-3,0 bar	2 50-70 µm	60°C 20 min.	P400 - P500	700-1 1x	asciugare

Alternativa: Glasurit® Fondo riempitivo 285-700 /-730 /-790

Smalto	**Glasurit® Serie 22 Smalto HS-2K VOC**	**Glasurit® Catalizzatore VOC 929-**	**Glasurit® Diluente 352-**	2:1 + 10% asta graduata	HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	2 50-70 µm	60 °C 30 Min.

oppure

Smalto	**Glasurit® Serie 22 Smalto HS-2K VOC MC600**	**Glasurit® Catalizzatore VOC 929-61, -63, -64**	**Glasurit® Diluente 352-10, -30, -40**	3:1:1 asta graduata	HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	2 50-70 µm	60 °C 30 Min.

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.