

Glasurit® Additivo per l'essiccazione in aria dei Primer riempitivi

G / Z

- Applicazione:** Additivo per l'essiccazione ad aria dei fondi riempitivi a 2 componenti Glasurit® su superfici orizzontali o verticali.
L'utilizzo di 522-55 consentirà di avere una superficie fuori polvere in tempi più rapidi. La carteggiabilità sarà migliore e i tempi per il montaggio delle parti verniciate ridotti. 522-55 riduce i tempi di permanenza della vettura nelle zone di preparazione e nelle cabine di verniciatura. 522-55 è particolarmente indicato per le piccole riparazioni.
- Caratteristiche:** Riduzione dei tempi di essiccazione a temperatura ambiente.
Miglioramento dell'essiccazione superficiale e in profondità.
- Note:** Utilizzare Glasurit additivo 522-55 per l'essiccazione in aria dei primer riempitivi solo a temperature ambiente >20°C.
La temperatura ambiente e gli spessori possono avere una forte influenza sull'essiccazione. 522-55 è utilizzabile solo con 285-505, -555 e -655.
L'utilizzo di 522-55 riduce il tempo di potlife del prodotto utilizzato.

Avvertenza di sicurezza:











Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.



Glasurit® Additivo per l'essiccazione in aria dei Primer riempitivi

G / Z

	Ciclo di verniciatura	Fondi riempitivi
	Rapporto di miscela	4 : 1 : 1 100 Vol. %
	Catalizzatore	25 Vol. %
	Diluizione	25 Vol. %
	Viscosità d'impiego DIN 4 20°C	Potlife a 20°C: 35 min.
	Pistola a gravità Pressione al calcio	Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto dentro cui 522-55 è usato.
	Passate	2 Spessore del film: ca. 50 - 70 µm
	Essiccazione: 20°C	ca. 40 min.
	Carteggiatura: Manuale	P800
	Carteggiatura (eccentrico)	P400 - P500

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo <http://techinfo.glasurit.com> o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

