Glasurit® Mat Clear System

Caratteristiche: Sistema di verniciatura doppio strato Serie 90 con l'impiego di Glasurit trasparente 923-55 MS extra opaco e Glasurit trasparente MS opaco elastico 923-57

Supporti: Vedere il procedimento di riparazione fino all' applicazione della Serie 90 nel Glasurit RATIO-System.

Note:

- Con i diversi rapporti di miscelazione dei trasparenti previsti, si possono ottenere gradi di brillantezza da **12 a 65 (con angolo di lettura di 60°)**. Le tonalità argento luminose e pulite possono mostrare un maggiore grado di brillantezza. Inoltre, a seconda della geometria delle automobili (parti orizzontali o verticali) si verificano differenze di brillantezza sul veicolo. Per questo consigliamo, prima di ogni verniciatura, di effettuare una prova colore su un lamierino per confrontare il giusto grado di opacità con la parte adiacente alla riparazione.
- Prima dell'impiego è importante che i trasparenti 923-55 e 923-57 vengano mescolati bene!
- Questo è importante per ottenere una opacità omogenea del film di verniciatura con i trasparenti opachi.
  - Rispettare gli spessori consigliati della base opaca e trasparente.
  - Applicare a spessori uniformi sia la base che il trasparente mediante le giuste sovrapposizioni delle passate.
  - Dopo ogni passata del trasparente rispettare i giusti tempi di appassimento fino alla completa opacizzazione (l'appassimento dopo la prima passata è mediamente di 10-15 minuti e dopo la seconda di 15-20 minuti) dipendentemente dalla velocità e temperatura dell'aria in cabina di verniciatura. L'appassimento massimo dopo ogni passata è di 25 minuti.
- Con le finiture opache non esiste la possibilità di:
  - eliminare intrusioni di polvere nel film di verniciatura tramite lucidatura, poiché con la lucidatura si modifica il grado di opacità. Quindi prestare attenzione alla pulizia e alla verniciatura del supporto!
  - Applicare il trasparente a sfumare, poichè nelle zone sfumate varia lo spessore e di conseguenza il grado di opacità. Per questo il trasparente deve sempre essere applicato sull'intera parte!
- Vedere anche le informazioni tecniche dei prodotti Glasurit trasparente extra opaco MS 923-55 e Glasurit trasparente MS opaco elastico 923-57.

Lavaggio	700-1 1x	asciugare	P400 - P500	700-1 1x	asciugare

Serie 90	**Glasurit® Serie 90 Smalto doppio strato**	**Glasurit® Distendente all'acqua 93-E3**	2:1 asta graduata	HVLP 1,3 mm 2,0-3,0 bar	2 + 1/2 10 - 15 µm	Dopo ogni mano lasciare opacizzare completa-mente

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

Glasurit® Mat Clear System

Opzione 1: impiego del catalizzatore Glasurit HS 923-93 nei trasparenti:

Trasparente	**Miscela: Glasurit® Transparente MS 923-55, -57**	**Glasurit® Catalizzatore HS 929-93**	**Glasurit® Diluente normale 352-91**	2:1 + 10% asta graduata	HVLP 1,3 mm 2,0 bar	2 40-50 µm	Dopo ogni mano lasciare opacizzare completa-mente	60 °C 30 Min.

Anmerkung:

Lasciare opacizzare dopo ogni passata e prima dell'essiccazione
L'appassimento dopo la prima passata è di minimo 10 minuti e dopo la seconda passata è di minimo 15 minuti.
Il tempo massimo di appassimento dopo ogni passata è di 25 minuti.

Rapporto di miscelazione:

Rapporto di miscelazione dei trasparenti Glasurit per 20 - 65 gloss con i catalizzatori HS 929-93			
Grado di brillantezza + / - 2 con angolo di lettura di 60°	**923-55**	**923-57**	**923-255**
	Rapporto di miscelazione in peso %:		
20	**100**	**-**	**-**
25	**60**	**40**	**-**
30	**40**	**60**	**-**
40	**20**	**80**	**-**
53	**-**	**100**	**-**
65	**-**	**75**	**25**

Finitura:

Per le superfici opache non esiste la possibilità di eliminare intrusioni di polvere nel film di verniciatura trmite lucidatura.

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

Glasurit® Mat Clear System

Opzione 2: impiego di catalizzatore VOC Glasurit 929-33 nei trasparenti Glasurit:

Trasparente	**Miscela: Glasurit® Transparente MS 923-55, -57**	**Glasurit® Catalizzatore VOC 929-33**	**Glasurit® Diluente normale 352-91**	100% peso 33% peso 17% peso	HVLP 1,3 mm 2,0 bar	2 40-50 µm	Dopo ogni mano lasciare opacizzare completa-mente	60 °C 30 Min.

Note:

Lasciare opacizzare dopo ogni passata e prima dell'essiccazione
L'appassimento dopo la prima passata è di minimo 10 minuti e dopo la seconda passata è di minimo 15 minuti.
Il tempo massimo di appassimento dopo ogni passata è di 25 minuti.

Rapporto di miscelazione:

Rapporto di miscelazione dei trasparenti Glasurit per 12 - 65 gloss con l'utilizzo dei catalizzatori VOC Glasurit 929-33			
Grado di brillantezza + / - 2 con angolo di lettura di 60°	**923-55**	**923-57**	**923-335 923-115 923-35**
	Rapporto di miscelazione in peso %:		
12	**100**	**-**	**-**
20	**50**	**50**	**-**
25	**30**	**70**	**-**
30	**20**	**80**	**-**
40	**-**	**100**	**-**
53	**-**	**90**	**10**
65	**-**	**75**	**25**

Finitura:

Per le superfici opache non esiste la possibilità di eliminare intrusioni di polvere nel film di verniciatura trmite lucidatura.

Avvertenza di sicurezza:
Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.
Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo http://techinfo.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.