Technische informatie

923-625

09/2019

Glasurit® HS Klarlack Universal VOC

G / BL

Toepassing: HS-blanke lak voor basislak 90 Serie
Voor universele toepassing bij reparaties variërend van een enkel paneel tot een volledige auto.

Eigenschappen: Blanke lak die veilig en gemakkelijk kan worden gebruikt in een breed scala toepassingen.

Opmerkingen:

- Verharder en verdunning aanpassen aan temperatuur en grootte van het object.
- Bij zeer hoge omgevingstemperaturen en Infrarood-droging kan de verdunning 352-70 alleen in combinatie met verharder 929-63, -64 gebruikt worden.

	Systeem			
	Mengverhouding	**3 : 1 : 1** 100 Vol.% 923-625		
	Verharder	33 Vol.% 929-61, -62, -63, -64		
	Verdunning	33 Vol.% 352-10, -30, -40		
	Spuitviscositeit DIN 4 20°C	18 - 21 s	**Potlife 20°C**	2 uur
	Bovenbeker **Spuitdruk**	Conventionele bovenbeker 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar	HVLP-Pistool: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar vernevelingsdruk	
	Aantal lagen	1 ½ zonder uitdampen 2	**Laagdikte**	40 - 60 µm
	Uitdamptijd 20°C	ongeveer 3 min. uitdampen tussen het spuiten van 2 lagen		
	Droging: 60 °C **Droging: 40 °C** **Droging: 20 °C**	25 min. object temperatuur * 45 - 60 min. object temperatuur * 7 uur * * Droogtijden kunnen door de verharde keuze, de verdunning en applicatie beïnvloed worden. Glasurit Racing Additive 523-15 kan de droging versnellen.		
	Infrarood (korte golf)	10 min.		

Veiligheidsaanwijzing:
De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.
2004/42/IIB(d)(420)419: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.d) in spuitklare toestand bedraagt max. 420 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 419 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website http://techinfo.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.