Teknisk informasjon

839-25

10/2011

Glasurit® Finsparkel - lys grå

G / S

Bruksområde: Finsparkel

Egenskaper: Høyt innhold av tørrstoff; brukes universelt på rustfritt stål, galvanisert stål, aluminium; tørker raskt, enkel å slipe, god vedheft
Best egnet som andre strøk på Glasurit 839- sparkler for å få et absolutt porefritt reparasjonsområde. På småskader reparasjon i ett arbeidstrinn.

Bemerkninger:

- Sparkel og herderpasta blandes godt (homogen farge, ingen marmor).
- Herdermengde må ikke overstige 3%.
- Overskudd av peroksyd vil føre til misfarging av lakkflaten.

	Bruksområde	**839-25 Finsparkel**
	Lakksystem	**RATIO Aqua , RATIO Classic, RATIO HS**
	Blandingsforhold	100% etter vekt 839-25
	Herder	2-3% etter vekt 948-36
	Tynner	
	Potlife ved 20°C	4-5 min.
	Tørking ved 20°C **Tørking ved 60°C**	20-30 min.
	Infrarød (kortbølge) **Infrarød (mellombølge)**	4 min. 5-10 min.
	Excentersliper	P150 581-90 Kontrollfarge P240 på sparkelområde og gammel lakk

Sikkerhetsveiledning:
Kun til profesjonelt bruk.
Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1µm.
2004/42/IIB(b)(250)180: EU grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.b) i sprøyteferdig form er max 250 g/ltr med VOC. VOC innholdet for dette produktet er 180 g/ltr.

Opplysningene i dette dokumentet baserer seg på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det er mange faktorer som kan påvirke våre produkter under bruk. Det fritar ikke brukeren retten til å gjøre egne tester og forsøk. Informasjonen gitt i dette dokumentet er kun retningsgivende, uten ansvar for produktets anvendelsesområde. Opplysningene gir ingen garanti for produktenes spesielle egenskaper, ei heller om de egner seg for spesifikke bruksområder. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, opplysninger, blandingsforhold, vektangivelse etc. gitt i dette dokumentet er kun å anse som generell informasjon, og informasjonene kan således endres uten forutgående varsel, og er heller ikke forenlig med den avtalte kontraktsmessige produktkvaliteten (produktspesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside http://techinfo.glasurit.com eller fra din salgsrepresntant. Mottaker av produktene er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og ivareta hhv. overholde patentbeskyttede rettigheter og gjeldende lover.