

































Renowacja z użyciem produktów Glasurit® o niskim udziale LZO

Właściwości: System renowacyjny spełniający wszystkie aktualne i planowane ograniczenia emisji LZO. Bazuje on na „Wytocznych do renowacyjnych napraw pojazdów” wydanych przez organizację CEPE, ale nie uwzględnia lokalnych norm prawnych.

Oczyszczanie	700-10 Glasurit® Zmywacz łagodny	 1 x Wytrzeć do sucha	 Wytrzeć do sucha	Mechanicznie oczyścić z rdzy uszkodzone obszary	 P16-P150	700-10 Glasurit® Zmywacz łagodny	 1 x Wytrzeć do sucha	 Wytrzeć do sucha			
	Szpachla (gruba i drobna)	839-20 / 20K Glasurit® Szpachla Ratio	948-36 Glasurit® Utwardzacz do szpachli	 + 2-3%	 20-30 min. w 20°C	 3-5 min.	 P80/P150 szlifowanie grubne	 P240/ P320 szlifowanie drobne	700-1 Glasurit® Zmywacz	 1 x Wytrzeć do sucha	 Wytrzeć do sucha
Podkład	285-270 Glasurit® Podkład gruntujący Pro, szary	929-58 Glasurit® Utwardzacz HS do podkładów	352- Glasurit® Rozcieńczalnik	 5:1:1 miarka	 HVLP 1,7-1,9mm 2,0-3,0 bar	 1/2 +1	 35 min. w 60 °C	 P 800	 P400 - P500	Uwaga: Przed aplikacją produktu przemyj powierzchnię zmywaczem Glasurit 700-10.	
Grunt	283-150 Glasurit® Podkład gruntujący, jasnobieżowy	352-230 Glasurit® Aktywator do podkładu 283-150	 1:1 miarka	 HVLP 1,3-1,8 mm 2,0-3,0 bar	 1 cienka warstwa 10-15 µm	 10 min. w 20°C					
Podkład	285-505, -555, -655 Glasurit® Podkład gruntujący HS	929-55, -56 Glasurit® Utwardzacz HS do podkładów	352- Glasurit® Rozcieńczalnik	 4:1:1 miarka	 HVLP 1,7-1,9mm 2,0-3,0 bar	 2 warstwy	 25 min w 60 °C	 5-10 min.	 P400 - P500	 P 800	
Kolor bazowy	Glasurit® Lakier bazowy Linii 90	93-E3 Glasurit® Rozcieńczalnik do Linii 90	 2:1 użyj miarki	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2 + 1/2 warstwy	odparowa- nie do matu między warstwami i przed lakierem bezbarnym					













Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmieniać bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

Renowacja z użyciem produktów Glasurit® o niskim udziale LZO

Lakier bezbarwny	923- Glasurit® Lakier bezbarwny VOC	929- Glasurit® Utwardzacz VOC	352- Glasurit® Rozcieńczalnik	 Patrz: karta techniczna	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2 warstwy	 Patrz: karta techniczna
	lub						
Kolor akrylowy	Glasurit® Linia 22 VOC	929- Glasurit® Utwardzacz VOC	352- Glasurit® Rozcieńczalnik	 2:1 + 10% miarka	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2 warstwy	 30 min. w 60 °C
	lub						
Kolor akrylowy	Glasurit® Linia 22 VOC MC600	929-61, -63, -64 Glasurit® Utwardzacz VOC	352-10, -30, -40 Glasurit® Rozcieńczalnik	 3:1:1 miarka	 HVLP 1,3mm 2,0-3,0 bar	 2 warstwy	 30 min. w 60 °C

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

