

151-130E Eco Balance

UV Грунт-наполнитель светло-серый



A brand of BASF –
We create chemistry

Применение: Грунт-наполнитель для металла
Свойства: Предназначен для нанесения на сталь, гальванизированную сталь и алюминий. Хорошие антикоррозионные свойства, отличное укрывание базовой эмалью



Структура нанесения Материал является готовым к применению.

Применение



Не следует перемешивать.
Интенсивно встряхните в течение 2 мин. перед каждым использованием.



Не наносите под прямыми лучами солнца.
Не допускать хранения под воздействием прямых солнечных лучей



Вязкость 20°C DIN 4: 18-20 с **Жизнеспособность при 20°C**

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/II(с II)(540)540: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II.B.C II) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 540 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия



08/2021

151-130E Eco Balance

UV Грунт-наполнитель светло-серый



A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:	 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	бар	2
Давление атомизации	бар	0,7
Размер сопла		1,1-1,2
Количество слоев		½ + 1
151-130E Eco Balance выглядит прозрачным и не должен наноситься до укрывистости.		
Время обдува при 20°C	мин.	20 сек между нанесением первого и второго слоя.
Толщина покрытия:	мкм	макс. 80
Инструкция по покраске	Альтернативно: толщина плёнки максимум 120 мкр. с выдержкой 60 сек. между первым и вторым слоем и 90 сек. перед УФ-сушкой.	



UV сушка

5 мин. (UV-A > 6 мВт/см²)

При использовании LED ламп скорость сушки может быть сокращена за счет их большей интенсивности в преобладающем диапазоне длины волн. Требуется проверка в каждом конкретном случае.



Шлифовка мокрая

P800



Шлифовка Эксцентрик

P400 - P500

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/II(с II)(540)540: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.С II) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 540 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

08/2021

151-130E Eco Balance

UV Грунт-наполнитель светло-серый



A brand of BASF –
We create chemistry



Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/II(с II)(540)540: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.С II) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 540 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

08/2021