

151-190

UV Грунт-наполнитель темно-серый

A brand of BASF –  
We create chemistry

**Применение:** Грунт-наполнитель для металла

**Свойства:** Предназначен для нанесения на сталь, гальванизированную сталь и алюминий. Хорошие антикоррозионные свойства, отличное укрывание базовой эмалью



**Структура нанесения** Материал является готовым к применению.

#### Применение



Не следует перемешивать.  
Интенсивно встряхните в течение 2 мин. перед каждым использованием.



Не наносите под прямыми лучами солнца.  
Не допускать хранения под воздействием прямых солнечных лучей



**Вязкость 20°C** DIN 4: 18-20 с **Жизнеспособность при 20°C**

#### Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/II(с II)(540)540:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II.B.C II) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 540 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

08/2021

## 151-190

UV Грунт-наполнитель темно-серый

A brand of BASF –  
We create chemistry

Применение:	 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	бар	2
Давление атомизации	бар	0,7
Размер сопла		1,1-1,2
Количество слоев		½ + 1
151-190 выглядит прозрачным и не должен наноситься до укрывистости.		
Время обдува при 20°C	мин.	20 сек между нанесением первого и второго слоя.
Толщина покрытия:	мкм	макс. 80
Инструкция по покраске	Альтернативно: толщина плёнки максимум 120 мкр с выдержкой 60 сек между первым и вторым слоем и 90 сек перед УФ-сушкой.	



## UV сушка

5 мин. (UV-A > 6 мW/ см<sup>2</sup>)

При использовании LED ламп скорость сушки может быть сокращена за счет их большей интенсивности в преобладающем диапазоне длины волн. Требуется проверка в каждом конкретном случае.



## Шлифовка мокрая

P800



## Шлифовка Эксцентрик

P400 - P500

## Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/II(с II)(540)540:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II.B.C II) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 540 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

08/2021