

# 100-M 20X

Базовые эмали 100 Серии вариант Interior



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Применение:** Variant for Interior finish



**Структура нанесения** Пожалуйста см. модуль "INTERIOR COLOR PROCESS – 100 Line" Glasurit Know How

**100:10:50**



**Соотношение смешивания**

100 весов. %

100-M 10, -M 10X, -M 20, -M 20X  
Металлики/Солиды (в соотв. со смесительной формулой)



**Отвердитель**

10 весов. %

100-IC 550  
СРАЗУ ЖЕ перемешать после добавления.



**Разбавитель**

50 весов. %

100-IC 660  
СРАЗУ ЖЕ перемешать после добавления.



**Вязкость 20°C**

DIN 4:

**Жизнеспособность при 20°C** 2 ч

## Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/II(d)(420)249:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II B.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 249 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

11/2022

# 100-M 20X

Базовые эмали 100 Серии вариант Interior

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Применение:</b>	 <b>Пистолет высокого давления</b>	 <b>HVLP пистолет</b>
<b>Входное давление</b>	<b>бар</b>	2
<b>Размер сопла</b>		1,3-1,4
<b>Количество слоев</b>		1 полный слой + 1 "Завершающий слой" мокрый по мокрому
<b>Время обдува при 20°C</b>	<b>мин.</b>	5 min flash-off after the "Finish coat"
<b>Толщина покрытия:</b>	<b>мкм</b>	10-15
<b>Инструкция по покраске</b>	Spraying pressure = inlet pressure Настройки краскопульты зависят от его производителя, см. модуль "BASIC KNOWLEDGE – BODYSHOP EQUIPMENT" Glasurit Know How для более подробной информации.	

**Сушка при 60 °C**

20 min after flash off

Please note: For automotive refinish, repair instructions of vehicle manufacturers, in particular regarding installed sensor technology, must always be observed in addition to the processing instructions given within this document

**Совет по безопасности:**

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/II(d)(420)249:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II B.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 249 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

11/2022