

22-1250M

HS 2K Автоэмаль 22, матовая 22-1250-M

A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:	HS Автоэмаль матовая
Свойства:	Высокое содержание сухого остатка; отличное нанесение; устойчивость к погодным воздействиям, стойкость к пожелтению и высокая твердость; очень хорошее просыхание всего слоя; хорошая наполняющая способность
Примечания:	<ul style="list-style-type: none"> • Выбрать тип отвердителя в зависимости от температуры и размера окрашиваемого объекта. • При окраске пластиков, не нужно добавлять добавку - пластификатор Glasurit 522-111. • Не смешивать с 522-M 0 и 522-MC 35 Мишлаками или 22 VOC MC600.

2:1+10 %**Соотношение смешивания**

100 объемн. % 22-1250M

**Отвердитель**

50 объемн. % 929-91, -93, -94

**Разбавитель**

10 объемн. % 352-50, -91, -216

**Вязкость 20°C**DIN 4: 20-24 с **Жизнеспособность при 20°C** 1 ч**Совет по безопасности:**

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(е)(840)839: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 839 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмБХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

11/2017

22-1250M

HS 2K Автоэмаль 22, матовая 22-1250-M

A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:		 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	бар	2	2-3
Давление атомизации	бар		0,7
Размер сопла		1,3-1,4	1,3
Количество слоев		2	
Время обдува при 20 °C	мин.	Обдув до матового состояния после каждого слоя и перед финальной сушкой.	
Толщина покрытия:	мкм	50-70	



Сушка при 20 °C	8 ч
Сушка при 60 °C	30 мин.

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(е)(840)839: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 839 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмБХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

11/2017