

22-1250

Glasurit® HS-2K-автоэмаль 22

A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:	Однослойная HS-уни-автоэмаль
Свойства:	Высокое содержание сухого остатка, экономичное нанесение, отличная устойчивость к погодным воздействиям, стойкость к пожелтению и высокая твердость, очень хорошее просыхание всего слоя, высокий глянец и наполняющая способность
Примечания:	<ul style="list-style-type: none"> Выбирать тип отвердителя и разбавителя в зависимости от температуры и размеров окрашиваемого объекта.



Укрывистость 390 м²/л при 1 мкм

2 : 1 + 10%



Соотношение смешивания 100 объемн. % 22-1250



Отвердитель 50 объемн. % 929-93, -91, -94



Разбавитель 10 объемн. % 352-91, -50, -216



Вязкость 20°C DIN 4: 20-22 с **Жизнеспособность при 20°C** 2 ч

Применение:	Пистолет высокого давления	HVLP пистолет
Входное давление	бар 2	2-3
Давление атомизации	бар	0,7
Размер сопла	1,3-1,4	1,3
Количество слоев	2	
Толщина покрытия:	мкм	50-70

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия



02/2022

22-1250

Glasurit® HS-2K-автоэмаль 22



A brand of BASF –
We create chemistry

	Сушка	929-91	929-93	929-94
	Сушка при 20 °С	6 ч	8 ч	10 ч
	Сушка при 60 °С	20 мин.	30 мин.	35 мин.
	Инфракрасная сушка (коротковолновая)	8 мин.		
	Инфракрасная сушка (средневолновая)	10-15 мин.		

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2022