

22-1250

Gloss black Вариант с 929-61, -63, -64

A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:	Однослойная HS-уни-автоэмаль
Свойства:	Высокое содержание сухого остатка, экономичное нанесение, отличная устойчивость к погодным воздействиям, стойкость к пожелтению и высокая твердость, очень хорошее просыхание всего слоя, высокий глянец и наполняющая способность
Примечания:	<ul style="list-style-type: none"> Выбирать тип отвердителя и разбавителя в зависимости от температуры и размеров окрашиваемого объекта.



Укрывистость 390 м²/л при 1 мкм

3:1:1



Соотношение смешивания 100 объемн. % 22-1250



Отвердитель 33 объемн. % 929-61, -63, -64



Разбавитель 33 объемн. % 352-10, -30, -40



Вязкость 20°C DIN 4: 20-24 с **Жизнеспособность при 20°C** 1 ч

Применение:



Пистолет высокого давления



HVLP пистолет

Входное давление	бар	2	2-3
Давление атомизации	бар		0,7
Размер сопла		1,3-1,4	1,3
Количество слоев			2
Толщина покрытия:	мкм		50-70

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2022

22-1250

Gloss black Вариант с 929-61, -63, -64

A brand of BASF –
We create chemistry

	929-61	929-63	929-64
 Сушка	6 ч	8 ч	10 ч
Сушка при 20 °С	20 мин.	30 мин.	35 мин.
Сушка при 60 °С	8 мин.		
 Инфракрасная сушка (коротковолновая)	10-15 мин.		
Инфракрасная сушка (средневолновая)			

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2022