

## 90-M 4

Вариант с 93-IC 330

A brand of BASF –  
We create chemistry**Применение:**

- Для специальных систем окраски рекомендованных автопроизводителями, использование 93-IC 330 может быть необходимо в базовых эмалях 90 Серии
- Добавка для солидных цветов 90 Серии и для солидных цветов применяемых в качестве подложек для 3-х слойных систем окраски для улучшения прочности покрытия и устойчивости к малярной ленте.

**Примечания:**

- Предварительная подготовка: устойчивое к растворителю старое ЛКП, шлифуемый грунт, грунты-наполнители Глазурит 285-

**Применение**

Подложка:

Очистить поверхность с 700-1/отшлифовать Р400 - Р500/снова очистить 700-1

Альтернатива: нанести нешлифуемый наполнитель Глазурит

**Соотношение смешивания**

100 объемн. %

90 Серия базовых эмалей\*

Смешать базовые эмали 90 Серии по формуле и тщательно перемешать

\* 93-IC 330 не предназначен для использования в формулах содержащих водные дисперсии 11-E20A, 11-E30A или 11-E30B или концентрированные базовые эмали 80-M.

**Отвердитель**

5 объемн. %

93-IC 330

Добвить 93-IC 330 и вновь тщательно перемешать.

**Разбавитель**

50-70 объемн. %

93-E 3

после добавления СРАЗУ перемешать!

**Вязкость 20°C**

DIN 4: 19-24 с

**Жизнеспособность при 20°C** 30 мин.**Совет по безопасности:**

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы &lt; 0.1 мкм.

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



БАСФ Коутингс ГмБХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

07/2022

## 90-M 4

Вариант с 93-IC 330

A brand of BASF –  
We create chemistry

Применение:		 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	бар	2	2-3
Давление атомизации	бар		0,7
Размер сопла		1,3-1,4	1,3
Количество слоев		2 - 3 Для некоторых цветов может потребоваться дополнительный слой.	
Время обдува при 20 °C	мин.	Межслойная выдержка до поматовения после каждого слоя.	
Толщина покрытия:	мкм	10-15	



Сушка при 20 °C

примерно 15 мин.

Сушка при 60 °C

approx. 10 min. + cooling down

Примечания

Инфракрасная сушка

1-ый слой: выдержка при комнатной температуре до поматовения

2-ой слой: при 40 – 50°C (макс 70°C) температуры поверхности до поматовения + остывание.

**Совет по безопасности:**

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

07/2022