



90-M 4 tropical

2-х слойная автоэмаль металлик / уни / перламутр

- Применение:** Окраска двухслойной водорастворимой автоэмалью с эффектом «металлик» и уни. Метод нанесения «мокрым-по-мокрому» с Glasurit прозрачным лаком 923-.
- Свойства:** Высокая укрывающая способность, высокая экономичность. Водорастворимая; содержание органического растворителя < 10.
- Примечания:**
- При помощи смешиваемых формул с 90-M4 / 90-M4 tropical и смешиваемых основ возможно создать полный ряд цветов, необходимых при автомобильной окраске.
 - При достаточно высоких температурах или при окраске больших поверхностей возможны замена 90-M4 на 90-M4 tropical и замена 93-E3 Adjusting base на 93-E3 tropical.
 - В смешанном состоянии в пластиковой или окрашенной изнутри таре может храниться до 6 месяцев.
 - Использовать 93-IC 330, если это рекомендовано автопроизводителем (см. Тех. информацию).
 - Время на обдув может быть значительно сокращено за счет применения подходящего аппарата для обдува.
 - Время обдува перед нанесением прозрачного лака 923-: 2-3 мин (до матовой поверхности).
 - Для нанесения белых цветов с высокой вязкостью готовой смеси, пропорция смешивания может быть изменена до 100 : 80.



Укрывистость

130 м²/л при 1 мкм

2:1



Соотношение смешивания

100 объемн. %

90- металлик / уни (согласно смесевой формуле)



Разбавитель

50 объемн. %

93-E 3, -E 3 tropical

(после добавления СРАЗУ перемешать!)

При использовании 90-M4 tropical необходимо использовать также tropical 93-E3

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



90-M 4 tropical

2-х слойная автоэмаль металлик / уни / перламутр

Применение:	 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	2 бар	2-3 бар
Давление атомизации		0,7 бар
Размер сопла	1,3-1,4 мм	1,3
Количество слоев	2 (нанести укрывисто) + ½ для выравнивания эффекта	
Время обдува при 20 °C	после каждого прохода - ок. 5 мин	
Толщина покрытия:	10-15 мкм	



Сушка при 20 °C

после каждого прохода дать выдержку до матового слоя



Шлифовка

Включения пыли могут быть зашлифованы (сухой шлифовкой), а затем «подкрашены» краской.

Please note: For automotive refinish, repair instructions of vehicle manufacturers, in particular regarding installed sensor technology, must always be observed in addition to the processing instructions given within this document

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.