

90-M 4 tropical

Variant 93-IC 330



A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:

- Для специальных систем окраски рекомендованных автопроизводителями, использование 93-IC 330 может быть необходимо в базовых эмалях 90 Серии
- Добавка для солидных цветов 90 Серии и для солидных цветов применяемых в качестве подложек для 3-х слойных систем окраски для улучшения прочности покрытия и устойчивости к малярной ленте.

Примечания:

- Предварительная подготовка: устойчивое к растворителю старое ЛКП, шлифуемы грунт, грунты-наполнители Глазурит 285-

Применение



Подложка:

Очистить поверхность с 700-1/отшлифовать P400 - P500/снова очистить 700-1

Альтернатива: нанести нешлифуемый наполнитель Глазурит



Соотношение смешивания

100 объемн. %

90 Серия базовых эмалей*

Смешать базовые эмали 90 Серии по формуле и тщательно перемешать

* 93-IC 330 не предназначен для использования в формулах содержащих водные дисперсии 11-E20A, 11-E30A или 11-E30B или концентрированные базовые эмали 80-M.



Отвердитель

5 объемн. %

93-IC 330

Добвить 93-IC 330 и вновь тщательно перемешать.



Разбавитель

50-70 объемн. %

93-E 3 tropical

после добавления СРАЗУ перемешать!

Жизнеспособность при 20°C 2 ч

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.



Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



90-M 4 tropical

Variant 93-IC 330

Применение:	 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	2 бар	2-3 бар
Давление атомизации		0,7 бар
Размер сопла	1,3-1,4	1,3
Количество слоев	2 - 3 Для некоторых цветов может потребоваться окрасочный дополнительный слой.	
Время обдува при 20 °C	Межслойная выдержка до поматовения после каждого слоя.	
Толщина покрытия:	10-15 мкм	



Сушка при 20 °C

примерно 15 мин.

Сушка при 60 °C

approx. 10 min. + cooling down

Инфракрасная сушка

Примечания

1-ый окрасочный слой: выдержка при комнатной температуре до поматовения
2-ой окрасочный слой: при 40 – 50°C (макс 70°C) температуры поверхности до поматовения поверхности + остужение.

Please note: For automotive refinish, repair instructions of vehicle manufacturers, in particular regarding installed sensor technology, must always be observed in addition to the processing instructions given within this document

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

09/2023