





P-T-20

22 Ряд прозрачное связующее



A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:	ProClass - 22 Ряд прозрачное связующее.
Свойства:	Эффективное универсальное финишное покрытие Для широкого спектра солидных цветов
Примечания:	Выбирайте отвердитель и разбавитель серии ProClass в соответствии с окружающей температурой и размером окрашиваемого объекта Не используйте колеровочные тонеры отдельно, только в сочетании со связующим P-T-20 22 Ряд серии ProClass

		2:1+10 %	
	Соотношение смешивания	100 объемн. %	P-T-20 (смешанная по программе формула)
	Отвердитель	50 объемн. %	P-H-410, -H-430, -H-440 отвердитель для финишных покрытий ProClass
	Разбавитель	10 объемн. %	P-R-110, -R-120, -R-130 разбавитель ProClass
	Вязкость 20°C	DIN 4: 20-22 с	Жизнеспособность при 20°C 2 ч

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

03/2021

P-T-20

22 Ряд прозрачное связующее

A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:	 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	бар	2
Давление атомизации	бар	0,7
Размер сопла		1,3-1,4
Количество слоев		2
Время обдува при 20°C	мин.	примерно 5 минут после каждого слоя
Толщина покрытия:	мкм	50-70
Инструкция по покраске	$\frac{1}{2}$ + 1 слоя может быть нанесено на вертикальные детали (без межслойной выдержки между слоями)	



Сушка при 20 °C 8 ч

Сушка при 60 °C 30 мин.

Инфракрасная сушка
(коротковолновая) 8 мин.

Примечания Время сушки может быть изменено выбором отвердителя и способа нанесения.

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/II(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II B.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

03/2021