

22-AT 9051M

Еco Balance 22 Ряд, черный матовый



A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:	AraClass - Eco Balance 22 Ряд, готовый цвет
Свойства:	Экоэффективное финишное покрытие- черное матовое
Примечания:	<p>Смешивать только с отвердителем А-Н-430 и разбавителем А-Р-120 серии AraClass.</p> <p>На матовой поверхности невозможно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • удалить вкрапления пыли полировкой т.к. полирование изменяет уровень блеска. Таким образом, очень важно тщательно очищать поверхность и проявлять аккуратность при нанесении. • наносить 22-AT 9051M "в переход", потому что толщина покрытия в зоне перехода изменяется, что влияет на степень блеска. Таким образом всегда наносите 22-AT 9051M на всю деталь.

		3:1:1	
	Соотношение смешивания	100 объемн. %	22-AT 9051M
	Отвердитель	33 объемн. %	А-Н-430 Отвердитель Eco Balance для финишных покрытий нормальный
	Разбавитель	33 объемн. %	А-Р-120 Разбавитель Eco Balance, нормальный
	Вязкость 20°C	DIN 4: 18-22 с	Жизнеспособность при 20°C 2 ч

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(е)(840)700: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 700 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.



БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

03/2021

22-AT 9051M

Eco Balance 22 Ряд, черный матовый

A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:	 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	бар	2
Давление атомизации	бар	0,7
Размер сопла		1,3-1,4
Количество слоев		2
Время обдува при 20°C	мин.	Выдержка до матовения после каждого слоя и перед сушкой. После первого слоя выдержка 10 – 15 мин., после второго слоя 15 – 20 мин. Выдержка не больше 25 минут после каждого слоя.
Толщина покрытия:	мкм	50-70



Сушка при 20 °C 8 ч

Сушка при 60 °C 30 мин.



Инфракрасная сушка (коротковолновая) 8 мин.

Замечания

Матовая поверхность не может быть отполирована для удаления вкраплений пыли.

**Совет по безопасности:**

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(е)(840)700: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 700 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

03/2021