

## 923-55

MS экстраматовый лак, вариант экстремально-матовый с 929-33

A brand of BASF –  
We create chemistry

## Применение:

- Применяется когда необходимо получить очень матовую поверхность.
- Максимально до 20% по весу 522-322 HS Flexible Matting Agent может быть добавлено в 923-55 MS экстраматовый лак.
- Добавление 20% по весу 522-322 HS Flexible Matting agent снижает уровень блеска на 5 единиц.
- Подготовьте только такое количество материала, которое будет использовано в этот день, потому что степень блеска может меняться пока хранится смесь!
- **Немедленно перемешать после добавления 522-322 HS Flexible Matting agent!**

## Свойства:

Соотношение  
смешивания PreMix

100 весов.%	923-55
20 весов.%	522-322

**Максимально до 20% по весу 522-322 HS Flexible Matting agent** можно добавить для снижения уровня блеска.

## 100:33:17

Соотношение  
смешивания

100 весов.%	PreMix
-------------	--------



## Отвердитель

33 весов.%	929-33
------------	--------



## Разбавитель

17 весов.%	352-91
------------	--------



## Вязкость 20°C

DIN 4:	16-18 с	<b>Жизнеспособность при 20°C</b>	1 ч
--------	---------	----------------------------------	-----

## Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.



**2004/42/IIВ(е)(840)839:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 839 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

## 923-55

MS экстрематовый лак, вариант экстремально-матовый с 929-33

A brand of BASF –  
We create chemistry

Применение:	 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	бар	2
Давление атомизации	бар	0,7
Размер сопла		1,3-1,4      1,3
Количество слоев		2
Время обдува при 20 °С	мин.	Выдержка до матовения после каждого слоя и перед форсированной сушкой. После первого слоя это обычно 10-15 мин, после второго слоя 15 - 20 мин. Не допускайте выдержку больше чем 25 мин. после каждого слоя.
Толщина покрытия:	мкм	ок. 50 мкм



Сушка при 20 °С      8 ч

Сушка при 60 °С      40 мин.

Инфракрасная сушка  
(коротковолновая)      8 мин.Инфракрасная сушка  
(средневолновая)      10-15 мин.**Совет по безопасности:**

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/IIВ(е)(840)839:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 839 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмБХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

03/2022