

A-C-10

Вариант с использованием добавки для воздушной сушки A-A-12 Eco Balance



A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:	A-C-10 Eco Balance прозрачный лак, быстрый с использованием добавки для воздушной сушки A-A-12 Eco Balance.
Свойства:	Использование A-A-12 позволяет достичь состояния поверхности "на отлип" значительно быстрее. Такие характеристики как шлифуемость, полируемость и время готовности к сборке значительно улучшаются.
Примечания:	Используйте добавку A-A-12 только при окружающей температуре > 20°C. Окружающая температура и толщина нанесенного слоя могут оказывать значительное влияние на результат сушки.

3:1:1



Соотношение смешивания

100 объемн. % A-C-10



Отвердитель

33 объемн. % A-H-410
Eco Balance отвердитель для эмали, быстрый



Разбавитель

33 объемн. % A-A-12
Eco Balance добавка для воздушной сушки



Вязкость 20°C

DIN 4: 18-21 с **Жизнеспособность при 20°C** 30 мин.

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия



02/2021


A-C-10

Вариант с использованием добавки для воздушной сушки A-A-12 Eco Balance



A brand of BASF –
We create chemistry

Применение:	 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	бар	2
Давление атомизации	бар	0.7
Размер сопла		1.3-1.4
Количество слоев	1 ½ слоя (межслойная выдержка не требуется).	
Время обдува при 20 °С	мин.	Без выдержки перед включением сушки.
Толщина покрытия:	мкм	40-50

	Сушка при 20 °С	2-3 ч
	Сушка при 40 °С	10-15 мин. **
	Сушка при 60 °С	10 мин. **
Примечания		** Готов к полировке через 1 ч. Выждете время при комнатной температуре после сушки в сушильной камере.

**Совет по безопасности:**

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2021