

# A-C-10

Вариант с экстремедленным разбавителем A-R-140 Eco Balance



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Применение:</b>	A-C-10 Eco Balance прозрачный лак, быстрый с использованием экстремедленного разбавителя A-R-140 Eco Balance.
<b>Свойства:</b>	Используйте разбавитель A-R-140 только в комбинации с отвердителем для эмали A-H-430 / A-H-440 Eco Balance и при очень высокой окружающей температуре и применении ИК-сушки.

	<b>3:1:1</b>		
	<b>Соотношение смешивания</b>	100 объемн. %	A-C-10
	<b>Отвердитель</b>	33 объемн. %	A-H-430, -H-440 Eco Balance отвердитель для эмали
	<b>Разбавитель</b>	33 объемн. %	A-R-140 Eco Balance разбавитель, экстремедленный
	<b>Вязкость 20°C</b>	DIN 4: 18-21 с	<b>Жизнеспособность при 20°C</b> 45 мин.

<b>Применение:</b>	<b>Пистолет высокого давления</b>	<b>HVLP пистолет</b>
<b>Входное давление</b>	бар 2	2
<b>Давление атомизации</b>	бар	0.7
<b>Размер сопла</b>	1.3-1.4	1.3
<b>Количество слоев</b>	1 ½ слоя (межслойная выдержка не требуется).	
<b>Время обдува при 20°C</b>	мин.	Без выдержки перед включением сушки.
<b>Толщина покрытия:</b>	мкм	40-60
<b>Инструкция по покраске</b>	Альтернативно: 2 слоя с межслойной выдержкой прил. 3-5 мин.	

### Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2021

# A-C-10

Вариант с экстремедленным разбавителем A-R-140 Eco Balance



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Сушка при 60 °C** 10-15 мин.



**Инфракрасная сушка  
(коротковолновая)** 10 мин.



#### Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2021