

# A-C-20

Вариант с использованием добавки для воздушной сушки A-A-12 Eco Balance



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Применение:</b>	A-C-20 Eco Balance прозрачный лак универсальный с использованием добавки для воздушной сушки A-A-12 Eco Balance.
<b>Свойства:</b>	Использование A-A-12 позволяет достичь состояния поверхности "на отлип" значительно быстрее. Такие характеристики как шлифуемость, полируемость и время готовности к сборке значительно улучшаются.
<b>Примечания:</b>	Используйте добавку A-A-12 только при окружающей температуре > 20°C. Окружающая температура и толщина нанесенного слоя могут оказывать значительное влияние на результат сушки.

**3:1:1**

	<b>Соотношение смешивания</b>	100 объемн. %	A-C-20
	<b>Отвердитель</b>	33 объемн. %	A-H-410 Eco Balance отвердитель для эмали, быстрый
	<b>Разбавитель</b>	33 объемн. %	A-A-12 Eco Balance добавка для воздушной сушки
	<b>Вязкость 20°C</b>	DIN 4: 18-21 с	<b>Жизнеспособность при 20°C</b> 45 мин.

### Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия



02/2021

## A-C-20

Вариант с использованием добавки для воздушной сушки A-A-12 Eco Balance



A brand of BASF –  
We create chemistry

Применение:	 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	бар	2
Давление атомизации	бар	0.7
Размер сопла		1.3-1.4
Количество слоев	1 ½ слоя (межслойная выдержка не требуется).	
Время обдува при 20 °C	мин.	Без выдержки перед включением сушки.
Толщина покрытия:	мкм	40-50



Сушка при 20 °C 3-4 ч

Сушка при 40 °C 15-20 мин.

\*\*

Сушка при 60 °C 10-15 мин.

\*\*

#### Примечания

\*\* Готов к полировке через 1 ч. Выждете время при комнатной температуре после сушки в сушильной камере.



#### Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмБХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2021