

A-C-80

УФ лак серии Eco Balance



A brand of BASF –
We create chemistry

Применение: УФ лак серии AraClass - Eco Balance для базовых красок Glasurit

Свойства: Эко эффективный УФ отверждаемый лак - рекордно низкое содержание ЛОС. Специально разработан для локального ремонта с лучшими в своём классе показателями по времени работы.

		1:1		
	Соотношение смешивания	100 весов. %		A-C-80
	Разбавитель	100 весов. %		A-R-80
	Вязкость 20°C	DIN 4:	19 с	Жизнеспособность при 20°C 8 ч

Применение:	Пистолет высокого давления	HVLP пистолет	
Входное давление	бар	1,5-2	
Размер сопла		1	
Количество слоев		½ + 1	
Время обдува при 20°C	мин.	Не требуется выдержка между слоями и перед сушкой.	
Инструкция по покраске	Не наносите слишком много. Подождите несколько секунд после нанесения для выравнивания лака перед нанесением следующего материала, если качество внешнего вида ещё не достигнуто.		

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)270: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 270 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмБХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

03/2022

A-C-80

УФ лак серии Eco Balance



A brand of BASF –
We create chemistry



UV сушка

5 мин сушки, использующей весь спектр UVA (320-400нм) с мощностью >40 мВт/см², полностью покрывающей всю зону ремонта.

Примечания

Ориентация лампы и её дистанция до окрашенной поверхности являются важными параметрами для достижения требуемого качества сушки.



Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)270: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 270 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.