

C-C-20

Прозрачный лак

A brand of BASF –
We create chemistry

Применение: Универсальный лак для нанесения, как на отдельные детали, так и для полной окраски автомобиля.

4:1**Соотношение смешивания**

100 объемн. % C-C-20

**Отвердитель**

25 объемн. % C-H-400

**Вязкость 20°C**DIN 4: 20-24 с **Жизнеспособность при 20°C** 2 ч**Применение:****Пистолет высокого давления****HVLP пистолет****Входное давление** бар

2

2

Давление атомизации бар

0,7

Размер сопла

1,3-1,4

1,3

Количество слоев

2

Время обдува при 20°C мин.

прибл. 3 мин. межслойной выдержки при нанесении в 2 слоя

Толщина покрытия: мкм

40-60

Инструкция по покраске

На вертикальных поверхностях, нанесите один тонкий и один полный слой без межслойной выдержки (толщина покрытия прибл. 50 мкм).

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2021

C-C-20

Прозрачный лак

A brand of BASF –
We create chemistry**Сушка при 20 °C** 10 ч**Сушка при 60 °C** 30 мин.**Инфракрасная сушка
(коротковолновая)** 8 мин.**Примечания**

Для комбинированных ОСК, учитывайте, что потребуются дополнительный нагрев до того, как температура поверхности детали достигнет заданного параметра.

Замечания

Финальные операции после завершения сушки и остывания.

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2021