

# P-C-10

Вариант с использованием ускоряющей добавки P-A-920



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Применение:** P-C-10 Прозрачный лак, быстрый с ускоряющей добавкой P-A-920

**Свойства:** • Сокращение времени сушки

		2:1+10%	
	<b>Соотношение смешивания</b>	100 объемн. %	P-C-10
	<b>Отвердитель</b>	50 объемн. %	P-H-410, -H-430 ProClass Отвердитель для эмали
	<b>Разбавитель</b>	10 объемн. %	P-A-920 ProClass Ускоряющая добавка
	<b>Вязкость 20°C</b>	DIN 4: 17-20 с	<b>Жизнеспособность при 20°C</b> 45 мин.

<b>Применение:</b>		Пистолет высокого давления	HVLP пистолет
<b>Входное давление</b>	<b>бар</b>	2	2
<b>Давление атомизации</b>	<b>бар</b>		0.7
<b>Размер сопла</b>		1.3-1.4	1.3
<b>Количество слоев</b>		1 ½ слоя (межслойная выдержка не требуется).	
<b>Время обдува при 20°C</b>	<b>мин.</b>	Без выдержки перед включением сушки.	
<b>Толщина покрытия:</b>	<b>мкм</b>	40-60	

### Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмБХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2021

# P-C-10

Вариант с использованием ускоряющей добавки P-A-920



A brand of BASF –  
We create chemistry



Сушка при 20 °C 1 ч

Сушка при 60 °C 15 мин.



Инфракрасная сушка  
(коротковолновая) 6 мин.

## Замечания

Финишные операции после окончания сушки и остывания.

## Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/II(d)(420)419:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта II B.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2021