

P-C-20

Вариант с использованием ускоряющей добавки P-A-920



A brand of BASF –
We create chemistry

Применение: P-C-20 Прозрачный лак, универсальный с ускоряющей добавкой P-A-920

Свойства: • Сокращение времени сушки

		2:1+10%	
	Соотношение смешивания	100 объемн. %	P-C-20
	Отвердитель	50 объемн. %	P-H-410, -H-430 ProClass Отвердитель для эмали
	Разбавитель	10 объемн. %	P-A-920 ProClass Ускоряющая добавка
	Вязкость 20°C	DIN 4: 19-22 с	Жизнеспособность при 20°C 60 мин.

Применение:		Пистолет высокого давления	HVLP пистолет
Входное давление	бар	2	2
Давление атомизации	бар		0.7
Размер сопла		1.3-1.4	1.3
Количество слоев		1 ½ слоя (межслойная выдержка не требуется).	
Время обдува при 20°C	мин.	Без выдержки перед включением сушки	
Толщина покрытия:	мкм	40-60	

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмБХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2021

P-C-20

Вариант с использованием ускоряющей добавки P-A-920

A brand of BASF –
We create chemistry**Сушка при 20 °C** 4 ч**Сушка при 60 °C** 20 мин.**Инфракрасная сушка
(коротковолновая)** 6 мин.**Замечания**

Финишные операции после окончания сушки и остывания.

Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2021