

# P-C-40

## Прозрачный лак стойкий к царапинам



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Применение:</b>	ProClass - Прозрачный лак для использования с базовыми эмалями 90 Серии.
<b>Свойства:</b>	Эффективный лак - стойкий к образованию царапин. Для устойчивого блеска.
<b>Примечания:</b>	Выбирайте отвердитель и разбавитель в соответствии с окружающей температурой и размером окрашиваемой детали.

**2:1+10 %**

	<b>Соотношение смешивания</b>	100 объемн. %	P-C-40
	<b>Отвердитель</b>	50 объемн. %	P-H-410, -H-430, -H-440 ProClass Отвердитель для эмали
	<b>Разбавитель</b>	10 объемн. %	P-R-110, -R-120, -R-130 ProClass Разбавитель
	<b>Вязкость 20°C</b>	DIN 4: 20-22 с	<b>Жизнеспособность при 20°C</b> 1 ч

### Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия



02/2021

# P-C-40

Прозрачный лак стойкий к царапинам



A brand of BASF –  
We create chemistry

Применение:		 Пистолет высокого давления	 HVLP пистолет
Входное давление	бар	2	2
Давление атомизации	бар		0,7
Размер сопла		1,3-1,4	1,3
Количество слоев		2	
Время обдува при 20 °С	мин.	прибл. 3-5 мин. межслойной выдержки, без дополнительной выдержки перед включением сушки.	
Толщина покрытия:	мкм	40-60	



Сушка при 20 °С 10 ч

Сушка при 60 °С 30 мин.



Инфракрасная сушка (коротковолновая) 8 мин.

#### Примечания

Время сушки может быть изменено путем выбора отвердителя и нанесения. Добавка P-A-920 может сократить время сушки.

#### Замечания

Финишные операции после окончания сушки и остывания.

#### Совет по безопасности:

Продукты предназначены только для профессионального использования.

Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм.

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

02/2021