




Slipning av grundmaterial

Spackel		Grovslipning med slipmaskin 	Finslipning med slipmaskin 	Manuell- våtslipning 
839-20/20K	Glasurit® Ratio Spackel vit	P80 / P150	P240	
839-25	Glasurit® Finspackel	P80 / P150	P240	
839-55	Glasurit® Fin Spackel	P80 / P150		
839-70/70K	Glasurit® Universal Spackel	P80 / P150	P240	
839-85	Glasurit® Multi Strykspackel	P80 / P150	P240	
839-90	Glasurit® Plastspackel	P80 / P150	P240 / P320	
901-21	Glasurit® Glasfiberspackel	P80 / P150		
1006-26	Glasurit® UP-Sprutspackel grå	P150	P240	

Säkerhetsanvisning:




Ta hänsyn till Varuinformationsblad.




Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.



Slipning av grundmaterial

Grundfyller		Grovslipning med slipmaskin 	Finslipning med slipmaskin 	Manuell-våtslipning 
151-170	Glasurit® UV Grundfyller grå		P400 - P500	P800
176-72	Glasurit® 1K Grundfyller, mörk grå, vattenspädbar		P400 - P500	P800
283-150	Glasurit® PKW Grundfyller			P800
285-230	Glasurit® Grundfyller Pro, vit		P400 - P500	P800
285-270	Glasurit® Grundfyller Pro, grå		P400 - P500	P800
285-290	Glasurit® Grundfyller Pro, svart		P400 - P500	P800
285-505	Glasurit® HS Grundfyller, grå		P400 - P500	P800
285-555	Glasurit® HS Grundfyller, svart		P400 - P500	P800
285-655	Glasurit® HS Grundfyller, vit		P400 - P500	P800
285-700	Glasurit® Grundfyller		P400 - P500	P800
285-730	Glasurit® Grundfyller, vit		P400 - P500	P800
285-790	Glasurit® Grundfyller svart		P400 - P500	P800
801-72	Glasurit® Epoxy Grundfyller grå		P400 - P500	P800

Fyller och grund		Grovslipning med slipmaskin 	Finslipning med slipmaskin 	Manuell-våtslipning 
285-95	Glasurit® HS Tonfyller, färglös		P400 - P500	P800

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet här, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på <http://techinfo.glasurit.com> eller direkt från våra säljkonsejnter. Ansaret ligger hos mottagaren av våra produkter att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

