技术说明

100 Line

100 系列底色漆，用于内饰色

A brand of BASF –
We create chemistry

应用:

用于内饰色修补。
请参照“鹦鹉Know-How”网站中的“100-内饰色工艺”学习模块。

	100:10:50	
混合比例	100 % 重量比	100 Line 金属色/纯色（按配方调配）
固化剂	10 % 重量比	100-IC 550
稀释剂	50 % 重量比	100-IC 660 加入之后立即搅拌！
活化时间 20°C	2 小时	

应用:	**兼容喷枪**	**HVLP 喷枪**
喷涂气压	2 巴	
喷嘴尺寸	1.3-1.4	
喷涂层数	1整喷 + 1完结层，湿碰湿	
闪干时间 20°C	喷涂完结层后闪干5分钟	
膜厚	10-15 微米	
施工提示	喷涂气压 = 入口气压 请根据供应商的要求进行喷枪设置, 更多细节请参照“鹦鹉Know-How”网站中 “基础知识-修理站-设备”模块内容。	

60 °C 干燥

闪干之后20分钟

安全指引 :
产品仅供专业人士使用。
产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒。
2004/42/IIB(d)(420)249: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 420克/升，此产品的 VOC 是 249 克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

100 Line

100 系列底色漆，用于内饰色

A brand of BASF –
We create chemistry

请注意: 对于汽车修补而言，除本文件中给出的工艺流程指导外，也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明，尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

安全指引 :
产品仅供专业人士使用。
产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒。
2004/42/IIB(d)(420)249: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 420克/升，此产品的 VOC 是 249 克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 11/2022