90

90 系列底色漆

A brand of BASF –
We create chemistry

应用: 金属色和纯色底色漆/清漆修补系统。可湿碰湿喷涂鹦鹉清漆。

特性: 遮盖力非常好，施工高效。
可用水稀释，有机溶剂含量少于10%。

注意:
- 90-M4 / 90-M4慢干和色母混合可调配出汽车修补所需的所有颜色。
- 高温活大面积修补，可用于90-M4慢干替代90-M4，同时93-E3慢干替代93-E3。
- 配方混合物可在塑料罐内或有内涂层的铁罐内储存6个月。
- 如果汽车生产商推荐使用93-IC 330，请参考93-IC 330的产品技术手册。
- 使用合适的吹风设备可显著缩短闪干时间。
- 喷涂鹦鹉清漆前应闪干2-3分钟。（底色漆表面闪干至哑光）
- 当使用具有高喷雾粘度的白色时，混合比例可调整为100 : 80。

可喷涂面积 130 米^2/升（膜厚 1 微米）

	2:1	
混合比例	100 %体积比	90 系列底色漆 (按配方调配)
稀释剂	50 %体积比	93-E 3, -E 3 slow **(加入调整剂后，应立即混合均匀)** 如果使用90-M4慢干，必须配合使用93-E3慢干产品。

安全指引 :
产品仅供专业人士使用。
产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒。
中国国家标准化管理委员会发布的 GBT38597-2020 国家标准中对此类产品的 VOC 限量是不超过 380 克/升，此产品的 VOC 是379克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

90

90 系列底色漆

A brand of BASF –
We create chemistry

应用:	兼容喷枪	HVLP 喷枪
喷涂气压	2 巴	2 巴
风帽气压		0.7 巴
喷嘴尺寸	1.3-1.4	1.3
喷涂层数	2（遮盖喷涂）+ ½ 匹配正确的效果	
闪干时间 20°C	层间闪干至哑光（闪干约5分钟）。	
膜厚	10-15 微米	

手工干磨 干磨去除尘点，再用渐淡法雾喷表面。

请注意: 对于汽车修补而言，除本文件中给出的工艺流程指导外，也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明，尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

安全指引：
产品仅供专业人士使用。
产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒。
中国国家标准化管理委员会发布的 GBT38597-2020 国家标准中对此类产品的 VOC 限量是不超过 380 克/升，此产品的 VOC 是 379克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。