

923-466

搭配 929-45



A brand of BASF –
We create chemistry

应用:

此产品仅在亚太区域使用。

应用于鹦鹉水性底色漆 / 清漆系统的水性清漆。

特性:

- 高固含量
- 流平性能佳
- 光泽度高
- 抗紫外性能优
- 施工性能好
- 非危险品

注意:

仔细清洁底材，不能有微尘，锈迹或油脂。

请遵循正确的调配步骤。首先在923-466中加入固化剂929-45，然后搅拌均匀。随后再加入稀释剂90-VE，并再次搅拌均匀。

4:2:1

	混合比例	100 %体积比	923-466
	固化剂	50 %体积比	929-45
	稀释剂	25 %体积比	90-VE 首先在923-466中加入固化剂929-45，然后搅拌均匀。随后再加入稀释剂90-VE，并再次搅拌均匀。
	20°C粘度	DIN 4:	20-24 秒
	活化时间 20°C		1 小时

安全指引:

产品仅供专业人士使用。

产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒。

2004/42/IIB (d)(420): 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 420 克/升。此产品的 VOC 小于 380 克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

923-466

搭配 929-45

A brand of BASF –
We create chemistry**应用:**

兼容喷枪

HVLP 喷枪

喷涂气压	2-2.5 巴	2 巴
风帽气压		0.7 巴
喷嘴尺寸	1.3 毫米	1.3 毫米
喷涂层数	1/2 + 1 层	

闪干时间 20°C层间无需闪干。
烤箱烘烤前，闪干10分钟。**膜厚**

40-50 微米

**60 °C 干燥**

30-45 分钟

请注意: 对于汽车修补而言, 除本文件中给出的工艺流程指导外, 也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明, 尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

安全指引:

产品仅供专业人士使用。

产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒。

2004/42/IIB (d)(420): 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 420 克/升。此产品的 VOC 小于 380 克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用, 使用者应根据实际情况作测试并按需作调整; 这些数据不能视作某项性能的保证, 该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述, 图表, 数据, 应用比例, 重量等只是作为通用信息之目的, 可以在未知会使用者前作修改, 且不构成合同约定的产品质量标准 (产品规格)。在施工作业中, 应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书, 新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany