技术说明

923-466

水性清漆

A brand of BASF –
We create chemistry

应用:

此产品仅在亚太区域使用
应用于鹦鹉水性底色漆 / 清漆系统的水性清漆。

特性:

· < 250 g/L RfU VOC
· 高固含量
· 流平性能佳
· 光泽度高
· 抗紫外性能优异
· 施工性能好
· 非危险品

注意:

仔细清洁底材，不能有微尘，锈迹或油脂。
请遵循正确的调配步骤。首先在923-466中加入固化剂929-46，然后搅拌均匀。随后再加入稀释剂90-VE，并再次搅拌均匀。

	5:2:1	
混合比例	100 %体积比	
固化剂	40 %体积比	929-46
稀释剂	20 %体积比	90-VE 先将 923-466 与固化剂 929-46 混合均匀后，再加入 90-VE并再次搅拌
20°C粘度	DIN 4: 20-26 秒	
活化时间 20°C	1 小时	

安全指引 :
安全指引 :
· 产品仅供专业人士使用。
· 产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒。
2004/42/IIB (d)(420)232: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 420 克/升，此产品的 VOC 是 232 克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

923-466

水性清漆

A brand of BASF –
We create chemistry

应用:	兼容喷枪	HVLP 喷枪
喷涂气压	2-2.5 巴	2 巴
风帽气压		0.7 巴
喷嘴尺寸	1.2-1.4 毫米	1.3-1.5 毫米
喷涂层数	1 ½ - 2	
闪干时间 20°C	喷涂第二层前，必须闪干至表面变澄清透明(乳白色消失) . 烘烤前，必须在室温下通风闪干 20 - 30 分钟。	
膜厚	40-50 微米	

60 °C 干燥 45 分钟

请注意: 对于汽车修补而言，除本文件中给出的工艺流程指导外，也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明，尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

安全指引 :
安全指引 :
· 产品仅供专业人士使用。
· 产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒。
2004/42/IIB (d)(420)232: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 420 克/升，此产品的 VOC 是 232 克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。