技术说明

923-610

应用模式 522-322

A brand of BASF –
We create chemistry

应用:

· 用于塑料件喷涂时，无需再添加 522-111鹦鹉柔软添加剂。
· 只调配够当天使用的油漆用量，经过储存的油漆，光泽度可能会发生变化!
· **加入Glasurit 522-322HS哑光添加剂后，应立即搅拌!**

特性:

预先混合	100 % 重量比	923-610
	50 % 重量比	522-322

案例，混合比例:
按配方比列调配，以达到满意的光泽度。
手动调配时，按重量最多可加入70%的522-322。

		3:1:1	
	混合比例	100 %体积比	预混物
	固化剂	33 %体积比	929-63
	稀释剂	33 %体积比	352-30
	20°C粘度	DIN 4:	16-18 秒
	活化时间 20°C	2 小时	

安全指引 :
产品仅供专业人士使用。
产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒。
2004/42/IIB(e)(840)839: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 840 克/升，此产品的 VOC 是 839 克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

923-610

应用模式 522-322

A brand of BASF –
We create chemistry

应用:	兼容喷枪	HVLP 喷枪
喷涂气压	2 巴	
风帽气压		0.7 巴
喷嘴尺寸	1.3-1.4	1.3
喷涂层数	2	
闪干时间 20°C	每个喷涂层后及烘烤前闪干至哑光。	
膜厚	大约50微米	

20 °C 干燥	8 小时
60 °C 干燥	30 分钟
红外线（短波）	8 分钟
红外线 (中波)	10-15 分钟

请注意: 对于汽车修补而言，除本文件中给出的工艺流程指导外，也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明，尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

安全指引 :
产品仅供专业人士使用。
产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒。
2004/42/IIB(e)(840)839: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 840 克/升，此产品的 VOC 是 839 克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。