

285-95

高浓度可调色中涂漆，搭配523-15湿碰湿施工



A brand of BASF –
We create chemistry

应用: 透明中涂漆，可加入鸚鵡® 22 系列高浓双组份VOC 面漆色母即成可调色中涂漆，可作打磨版或湿碰湿中涂用。

3:1:1

	混合比例	100 %体积比	285-95
	固化剂	33 %体积比	929-56, -55
	稀释剂	33 %体积比	523-15
	20°C粘度	DIN 4:	14-22 秒
	活化时间 20°C	30 分钟	

应用:



兼容喷枪



HVLP 喷枪

喷涂气压

2 巴

2-3 巴

风帽气压

0.7 巴

喷嘴尺寸

1.3-1.4

1.3

喷涂层数

½ + 1

膜厚

20-35 微米



20 °C 干燥

10 分钟
如果建议的干燥时间超过20 分钟，则表面需要轻微打磨一下。

安全指引:

产品仅供专业人士使用。

产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒。

2004/42/IIIB(c I)(540)539: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 540 克/升，此产品的 VOC 是 539 克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鸚鵡网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

285-95

高浓度可调色中涂漆，搭配523-15湿碰湿施工



A brand of BASF –
We create chemistry

请注意: 对于汽车修补而言，除本文件中给出的工艺流程指导外，也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明，尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

安全指引:

产品仅供专业人士使用。

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒。

2004/42/II B(c I)(540)539: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 540 克/升，此产品的 VOC 是 539 克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鸚鵡网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。