技术说明

285-95

高浓度可调色中涂漆

A brand of BASF –
We create chemistry

应用:

透明中涂漆，可加入鹦鹉® 22 系列高浓双组份VOC 面漆色母即成可调色中涂漆，可作打磨版或湿碰湿中涂用。
配合遮盖力较弱的色漆用于塑料件修补(S.3 / 3a)，或作为着色色中涂漆喷涂于石击暴露区域。

特性:

- 可帮助减少工作量，减少面漆材料的消耗。
- 可以帮助消耗剩余的鹦鹉22 系列高浓双组份VOC 面漆。

注意:

- 285-95 用作湿碰湿中涂时，应先且只能用285-270 作底漆。
- 22 系列色母应先与522-M0 或522-MO/35 混合之后再加入到该中涂漆而不能将色母直接加入!
  混合物加入后应立即搅拌均匀!
- 也可用于塑料件修补，如果采用522-111 柔软添加剂，则按照工艺系统S.3a 施工，将下表中A 或B 混合物以 4:1 加入522-111 柔软添加剂，如果采用522-10 塑料添加剂，则按照工艺系统S.3
  施工， 按2:1 的体积比加入。

可喷涂面积	439 米^2/升（膜厚 1 微米)

预先混合	100 %体积比	285-95
	50 %体积比	22-VOC

安全指引 :
产品仅供专业人士使用。
产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒。
2004/42/IIB(c I)(540)530: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 540 克/升，此产品的 VOC 是 530 克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 11/2022

技术说明

285-95

高浓度可调色中涂漆

A brand of BASF –
We create chemistry

		4:1:1	
	混合比例	100 %体积比	预混物
	固化剂	25 %体积比	929-56, -55
	稀释剂	25 %体积比	352-10, -30, -40, -50, -91, -216
	20°C粘度	DIN 4: 18-20 秒	
	活化时间 20°C	1 小时	

应用:	**兼容喷枪**	**HVLP 喷枪**
喷涂气压	2 巴	2-3 巴
风帽气压		0.7 巴
喷嘴尺寸	1.6-1.8	1.7-1.9
喷涂层数	2	
膜厚	40-60 微米	

	20 °C 干燥	4 小时
	60 °C 干燥	40 分钟
	红外线（短波）	8 分钟
	红外线 (中波)	10-15 分钟

安全指引：
产品仅供专业人士使用。
产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒。
2004/42/IIB(c I)(540)530: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 540 克/升，此产品的 VOC 是 530 克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

285-95

高浓度可调色中涂漆

A brand of BASF –
We create chemistry

	手工干磨	P800
	轨道式打磨	P400 - P500(须常温静置过夜干燥或 60°C 烘烤40 分钟后再打磨)

请注意: 对于汽车修补而言，除本文件中给出的工艺流程指导外，也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明，尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

安全指引：
产品仅供专业人士使用。
产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒。
2004/42/IIB(c I)(540)530: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 540 克/升，此产品的 VOC 是 530 克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 11/2022