

# 934-70

搭配 打磨中涂应用



A brand of BASF –  
We create chemistry

**应用:** 用于可喷涂汽车塑料件的经济型修补涂装，可作为底漆和填充中涂底漆。

**4:1:1**



**混合比例**

100 %体积比 934-70



**固化剂**

25 %体积比 929-56



**稀释剂**

25 %体积比 352-50, -91, -30, -40



**20°C粘度**

DIN 4: 17-19 秒

**活化时间 20°C**

3.5 小时

**应用:**



**兼容喷枪**



**HVLP 喷枪**

**喷涂气压**

2 巴

2-3 巴

**风帽气压**

0.7 巴

**喷嘴尺寸**

1.3-1.4

1.3

**喷涂层数**

1/2 + 1

**膜厚**

30-40 微米



**60 °C 干燥**

30 分钟

**安全指引:**

产品仅供专业人士使用。

产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒。

**2004/42/IIIB(c II)(540)539:** 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 540 克/升，此产品的 VOC 是 539 克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息之目的，可以在未知会使用者前作修改，且不构成合同约定的产品质量标准（产品规格）。在施工作业中，应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鸚鵡网站www.glasurit.com/cn或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。

# 934-70

搭配 打磨中涂应用



A brand of BASF –  
We create chemistry



轨道式打磨

P400 - P600

---

请注意: 对于汽车修补而言, 除本文件中给出的工艺流程指导外, 也必须始终遵守汽车制造商的修补指导说明, 尤其是与汽车传感器相关的修补指导。

---

## 安全指引:

产品仅供专业人士使用。

产品不排除含有 小于 0.1 微米的颗粒。

**2004/42/IIIB(c II)(540)539:** 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 540 克/升, 此产品的 VOC 是 539 克/升。

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用, 使用者应根据实际情况作测试并按需作调整; 这些数据不能视作某项性能的保证, 该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述, 图表, 数据, 应用比例, 重量等只是作为通用信息之目的, 可以在未知会使用者前作修改, 且不构成合同约定的产品质量标准 (产品规格)。在施工作业中, 应遵守国家和当地的法律法规要求。使用者可从鹦鹉网站 [www.glasurit.com/cn](http://www.glasurit.com/cn) 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书, 新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规。