

A-U-46S

Variante für Applikation als Grundierung



A brand of BASF –
We create chemistry

Anwendungsbereich:	AraClass - undercoat solutions.
Eigenschaften:	Das Produkt kann sowohl als Grundierung mit 1 – 2 Spritzgängen und anschließendem Füllerauftrag, als auch als Grundfüller und nachfolgendem Decklackauftrag angewendet werden.
Hinweis:	Das Material ist einsatzbereit. Das Produkt ist geeignet für <ul style="list-style-type: none"> • Stahl • Verzinkten Stahl • Aluminium • OEM Teilen mit KTL Beschichtung • Alten Lackierungen • GFK / SMC

Handhabung



Verformte Sprühdosen nicht verwenden. Beim Aufschütteln des Doseninhaltes nicht gegen feste Gegenstände schlagen. Die Mischkugeln lösen sich beim Schlagen. Stoss, Reibung und Schlag müssen vermieden werden.



Vor Gebrauch 2 Minuten kräftig schütteln.



Spritzgänge: 1-2
Schichtdicke: 15 - 20 µm



Trocknung bei 20 °C 10 min

Abschließender Hinweis	Grundierung wird im Nass-in-Nass-Verfahren mit AraClass 2K-Füller bzw. Glasurit Decklack überarbeitet. Bei Abluftzeiten über 10 Stunden 20°C ist ein Zwischenschliff erforderlich.
-------------------------------	--

Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/IIIB(e)(840)743: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 743 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.