

A-U-99

Eco Balance Nass-in-Nass-Füller, schwarz

A brand of BASF –
We create chemistry

Anwendungsbereich:	AraClass - Eco Balance undercoat solutions.
Eigenschaften:	Eco effectiveness - Nass-in-Nass-Füller Für die rationelle Reparatur, da Schleif- und Trockenzeiten entfallen. Neue KTL-beschichtete Teile müssen nicht angeschliffen werden.
Hinweis:	A-U-99 ist mischbar mit A-U-93 um verschiedene Graustufen zu erzielen.

Handhabung**Produkt ist geeignet für**

- OEM Teile mit KTL Beschichtung
- Altlackierungen



- GFK / SMC

Bei grundiertem Untergrund ist das Produkt einsetzbar auf

- Stahlblech
- Verzinktes Stahlblech
- Aluminium

3:1:1

**Mischungsverhältnis** 100 Vol. % A-U-99**Härter** 33 Vol. % A-H-200**Verdünnung** 33 Vol. % A-R-125, -R-110, -R-120**Spritzviskosität 20°C** DIN 4: 17-19 s**Potlife bei 20°C** 2 h**Sicherheitshinweis:**

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/II(c I)(540)539: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.c I) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 539 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

A-U-99

Eco Balance Nass-in-Nass-Füller, schwarz

A brand of BASF –
We create chemistry

Anwendungsbereich:



Compliant Fließbecherpistole



HVLP-Fließbecherpistole

Spritzdruck

2 bar

Düseninnendruck

0,7 bar

Düsengröße

1,3-1,4

1,3-1,4

Spritzgänge

1-2 (einen Spg. im gespachtelten Bereich und einen Spg. auf der gesamten zu lackierenden Fläche)

Ablüfzeit bei 20 °C

15-20 min

Schichtdicke:

20-35 µm

Abschließender Hinweis

Decklack Nass-in-Nass auftragen.

Mit A-U-99 beschichtete Teile können bis zu 5 Tagen ohne Zwischenschliff überlackiert werden.

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.



Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/II(c I)(540)539: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.c I) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 539 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2024