

A-T-20

Eco Balance 22 Linjeblanding klar

A brand of BASF –
We create chemistry

Påføring:	AraClass - Eco Balance 22 Line blander klar.
Egenskaber:	Øko-effektiv topcoat - universal. For et komplet udvalg af solide farver.
Bemærkninger:	Vælg AraClass hærdere og AraClass reducer i henhold til omgivelsestemperatur og størrelse på det objekt, der skal males. Brug ikke blandingsbaser alene men altid sammen med Eco Balance 22 Line mixing clear A-T-20. Blandede farveformler (ikke RFU) har en holdbarhed på 6 måneder.

VOC ready for use 419 g/l

3:1:1**Blandingsforhold**

100 vol.%

A-T-20
(i henhold til blandingsformlen)**Hærdere**

33 vol.%

A-H-410, -H-430, -H-440
Eco Balance top coat-hærdere**Fortyndere**

33 vol.%

A-R-110, -R-120, -R-130
Eco Balance-reduktionsmiddel**Sprøjteviskositet ved 20°C DIN 4:** 18-22 s**Brugstid ved 20°C** 2 t**Sikkerhedshenvisning:**

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.



BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2023

A-T-20

Eco Balance 22 Linjeblanding klar

A brand of BASF –
We create chemistry

Påføring:	 Højtrykspistol	 HVL P overliggende
Sprøjtetryk	2 bar	2 bar
ved mundstykket		0,7 bar
Dyse størrelse	1,3-1,4	1,3
Sprøjtegange	2	
Udluftning ved 20°C	ca. 5 minutter efter hver sprøjtetag	
Lagtykkelse:	50-70 µm	
Instruktioner ved lakering	Alternativt: 1 ½ sprøjtetag (ingen afblænding mellem lagene nødvendig).	



Tørring ved 20 °C 8 t

Tørring ved 60 °C 30 min



Infrarød (kortbølge) 8 min

**Ekstra bemærkninger
tørring**

Tørretiden kan påvirkes af valget af hærder, reduktionsmiddel og påføring.

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationssvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.

**Sikkerhedshenvisning:**

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/II B(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2023