

A-C-14

Eco Balance kirkaslakka,ilmakuivattava

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	AraClass - Eco Balance kirkaslakka Glasurit vesiohenteisille värimassoille.
Ominaisuudet:	Eco Tehokas kirkaslakka -ilmakuivaus. Nopea kirkaslakka, joka kuivatetaan ilmakuivatuksena 20°C. Käytetään erilaisiin kohteisiin pysty- ja vaakapinnoille.
Huomautukset:	Valitse kovete- ja ohenehdistelmä vallitsevan lämpötilan ja maalattavan kohteen koon mukaan. Vallitseva ilman lämpötila ja ruiskutettu kalvopaksuus vaikuttavat merkittävästi kuivausaikoihin.

4:1

**Sekoitusuhde**

100 til. %

A-C-14

**Kovettaja**

25 til. %

A-H-420, -H-410, -H-430, -H-440

**Ruiskutusviskositeetti
20°C**

DIN 4:

18-22 s

Käyttöaika /20°C

30 min

Työmenetelmä:**Perinteinen maaliruisku****HVLP-ruisku****Ruiskutusaine****bar**

2

2

Suutin**bar**

0,7

Suuttimen koko

1,3-1,4

1,3

Ruiskutuskertoja

1 ½ ruiskutuskierrosta (ilman haihdutusta kierrosten välillä).

Kerospaksuus:**µm**

40-60

Maalausohjeet

Vaihtoehtoisesti: 2 ruiskutuskierrosta noin 3 min haihdutuksella kierrosten välissä.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021

A-C-14

Eco Balance kirkaslakka, ilmakuivattava



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuivaus 20 °C

Pölykyiva: 35 min
Käsittelykuiva: 1 h pölykuivumisen
jälkeen
Kiillotettavissa: 2-3 h

Muita huomioita

Kuivumisaikoihin vaikuttaa valittu kovete- ja ohenneyhdistelmä sekä ruiskutus.

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.



Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021