

A-C-20

Vaihtoehtoinen menetelmä A-A-14 Eco Balance joustoaineen kanssa

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	A-C-20 Eco Balance kirkaslakka, yleiskäyttöinen A-A-14 Eco Balance joustoaineella.
Ominaisuudet:	Joustava
Huomautukset:	Lisää 25% tilavuuden mukaan.



Sekoitusuhde PreMix	4	A-C-20
	1	A-A-14

3:1:1



Sekoitusuhde	100 til. %	PreMix
---------------------	------------	--------



Kovettaja	33 til. %	A-H-410, -H-430, -H-440 Eco Balance lakan kovettaja
------------------	-----------	--------------------------------------------------------



Ohenne	33 til. %	A-R-110, -R-120, -R-130 Eco Balance ohenne
---------------	-----------	-----------------------------------------------



Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4:	16-18 s	Käyttöaika /20°C	4 t
----------------------------------------	--------	---------	-------------------------	-----

Työmenetelmä:

Perinteinen maaliruisku



HVLP-ruisku

Ruiskutuspain bar

2

Suutinpaine bar

0,7

Suuttimen koko

1,3-1,4

1,3

Ruiskutuskertoja

2

Kerros

µm

50-60

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

A-C-20

Vaihtoehtoinen menetelmä A-A-14 Eco Balance joustoaineen kanssa



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuivaus 20 °C 16 t



Kuivaus 60 °C 45 min

IR (lyhytaalto) 8 min

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.



Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.