

A-C-20



A brand of BASF –
We create chemistry

Vaihtoehtoinen menetelmä A-A-12 Eco Balance ilmakeiväusadditiivillä

Työmenetelmä:	A-C-20 Eco Balance kirkaslakka universal yhdessä A-A-12 Eco Balance ilmakeiväusadditiivillä.
Ominaisuudet:	Käyttämällä A-A-12 maalaus kuivuu nopeammin pölykuivaksi. Viimeisteltävyys ja kiillotettavuus sekä käsiteltävyys kasausta varten nopeutuvat huomattavasti.
Huomautukset:	Käytä lisäainetta A-A-12 vain huonelämpötilassa > 20°C. Ruiskutuslämpötila ja kalvopaksuus vaikuttavat tuotteen kuivumiseen.

		3:1:1			
	Sekoitusuhde	100 til. %	A-C-20		
	Kovettaja	33 til. %	A-H-410 Eco Balance pintamaalikovettaja		
	Ohenne	33 til. %	A-A-12 Eco Balance ilmakeiväusadditiivi		
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4:	18-21 s	Käyttöaika /20°C	45 min

Työmenetelmä:		Perinteinen maaliruisku	HVLP-ruisku
Ruiskutusaine	bar	2	2
Suutinaine	bar		0,7
Suuttimen koko		1,3-1,4	1,3
Ruiskutuskertoja		1 ½ ruiskutuskierrosta (ei välihaihdutusta)	
Haihdutus 20°C	min	Ei haihdutusta ennen uunikuivatusta.	
Kerospaksuus:	µm	40-50	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

A-C-20

Vaihtoehtoinen menetelmä A-A-12 Eco Balance ilmakeiväusadditiivilla



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuivaus 20 °C 3-4 t

Kuivaus 40 °C 15-20 min
**

Kuivaus 60 °C 10-15 min
**

Muita huomioita ** Kiillotettavissa unikuivatuksen jälkeen. 1 tunti jäähdtyys huoneenlämmössä.

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.



Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.