





A-C-24

Vaihtoehto A-A-10 Eco Balance Kiihdytys lisäaineella

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä: A-C-24 Eco Balance ultimate drying kirkaslakka A-A-10 Eco Balance kiihdytys lisäaineella.
Ominaisuudet: Lyhentää kuivausaikoja pystypinnoilla.
 A-A-10 nopeuttaa kuivausaikaa, mahdollistaen lyhyemmät odotusajat ennen kiillotusta ja kokoonpanoa.

		3:1:1	
	Sekoitusuhde	100 til. %	A-C-24
	Kovettaja	33 til. %	A-H-410 Eco Balance pintamaali kovettaja
	Ohenne	33 til. %	A-A-10 Eco Balance kiihdytys lisäaine
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4:	17-19 s
	Käyttöaika /20°C	30 min	

Työmenetelmä:

Perinteinen maaliruisku



HVLP-ruisku

Ruiskutuspain

2 bar

Suuttimen koko

1,2-1,3

Ruiskutuskertoja

1 ½ ruiskutuskerrosta (haihdutusta kerrosten välissä ei tarvita)

Haihdutus 20°C

Ei haihdutusta ennen uunitusta.

Kerospaksuus:

40-50 µm

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

A-C-24

Vaihtoehto A-A-10 Eco Balance Kiihdytys lisäaineella



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuivaus 20 °C	1,5-2 t
Kuivaus 40 °C	15-20 min
Kuivaus 60 °C	5 min

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.



Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.