

A-C-24

Vaihtoehto A-A-12 Eco Balance ilmakeivaus lisäaineella



A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	A-C-24 Eco Balance ultimate drying kirkaslakka A-A-12 Eco Balance ilmakeivaus lisäaineella.
Ominaisuudet:	Käyttäessä A-A-12 ilmakeivaus lisäainetta saat pölykuivan pinnan nopeasti. Hiottavuus, kiillotettavuus ja asennettavuus nopeutuu huomattavasti.
Huomautukset:	Käytä A-A-12 lisäainetta ainoastaan huonelämpötilassa > 20°C. Ympäristön lämpötila ja kerrospaksuus vaikuttavat merkittävästi kuivusaikaan.

3:1:1



Sekoitusuhde

100 til. %

A-C-24



Kovettaja

33 til. %

A-H-410
Eco Balance pintamaali kovettaja, nopea



Ohenne

33 til. %

A-A-12
Eco Balance ilmakeivaus lisäaine



**Ruiskutusviskositeetti
20°C**

DIN 4: 17-19 s

Käyttöaika /20°C

30 min

Työmenetelmä:



Perinteinen maaliruisku



HVLP-ruisku

Ruiskutuspaine

2 bar

Suuttimen koko

1,2-1,3

Ruiskutuskertoja

1 ½ ruiskutuskerrosta (Haihdutusta kerrosten välissä ei tarvita).

Haihdutus 20°C

Ei haihdutusta ennen uunitusta.

Kerrospaksuus:

40-50 µm

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

A-C-24

Vaihtoehto A-A-12 Eco Balance ilmakeivaus lisäaineella



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuivaus 20 °C	1,5-2 t
Kuivaus 40 °C	10-15 min

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.



Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.