





A-C-30

Eco Balance kirkaslakka, huippukiiltävä

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	AraClass - Eco Balance kirkaslakka Glasurit vesiohenteisille värimassoille.
Ominaisuudet:	Eco- tehokas kirkaslakka - uskomattoman upea kiilto Ylivoimaisen pinnan saavuttamiseksi.
Huomautukset:	Valitse kovettaja ja ohennyhdistelmä lämpötilan ja maalattavan kohteen koon mukaan.

		3:1:1			
	Sekoitusuhde	100 til. %	A-C-30		
	Kovettaja	33 til. %	A-H-410, -H-420, -H-430, -H-440 Eco Balance pintamaalikovettaja		
	Ohenne	33 til. %	A-R-110, -R-120, -R-130 Eco Balance ohenne		
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4:	18-21 s	Käyttöaika /20°C	2 t

Työmenetelmä:		 Perinteinen maaliruisku	 HVLP-ruisku
Ruiskutusaine	bar	2	2
Suutinaine	bar		0,7
Suuttimen koko		1,3-1,4	1,3
Ruiskutuskertoja		2	
Haihdotus 20°C	min	3-5min välihaihdutuksella. Ei haihdutusta ennen unikuivatusta.	
Kerrospaksuus:	µm	40-60	
Maalausohjeet		Vaihtoehtoisesti: 1 ½ ruiskutuskierrosta (ei välihaihdutusta kierrosten välillä).	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

A-C-30

Eco Balance kirkaslakka, huippukiiltävä



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuivaus 20 °C 8 t

Kuivaus 60 °C 30 min



IR (lyhytaalto) 10 min

Muita huomioita

Kuivausaikoihin vaikuttavat valitut kovettaja ja ohenneyhdistelmät, sekä ruiskutettu kalvopaksuus. A-A-10 or A-A-12 lisäaineilla voidaan nopeuttaa kuivumisaikoja.

Huomautukset

Kiillotus voidaan suorittaa ohjeistetun kuivumisaajan, sekä jäähtymisen jälkeen.

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.



Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovittoa sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.