

A-C-32

Eco Balance clear coat, gloss

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä: AraClass - Eco Balance kirkaslakka Glasurit vesiohenteisille värimassoille.

Ominaisuudet:

Huomautukset: Valitse kovettaja ja ohenneyhdistelmä lämpötilan ja maalattavan kohteen koon mukaan.

		3:1:1			
	Sekoitusuhde	100 til. %	A-C-32		
	Kovettaja	33 til. %	A-H-410, -H-430, -H-440 Eco Balance pintamaalikovettaja		
	Ohenne	33 til. %	A-R-110, -R-120, -R-130, -R-140 Eco Balance ohenne		
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4:	18-22 s	Käyttöaika /20°C	2 t

Työmenetelmä:		Perinteinen maaliruisku	HVLP-ruisku
Ruiskutuspain	bar	2	2
Suutinpain	bar		0,7
Suuttimen koko		1,2-1,3	1,3
Ruiskutuskertoja		2	
Haihdutus 20°C	min	3-5min välihaihdutuksella. Ei haihdutusta ennen uunikuivatusta.	
Kerospaksuus:	µm	40-60	
Maalausohjeet		Vaihtoehtoisesti: 1 ½ ruiskutuskierrosta (ei välihaihdutusta kierrosten välillä).	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemuksemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

A-C-32

Eco Balance clear coat, gloss



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuivaus 20 °C	8 t
Kuivaus 40 °C	45-60 min
Kuivaus 60 °C	30 min



IR (lyhytaalto)	10 min
------------------------	--------

Muita huomioita

Kuivausaikoihin vaikuttaa valittu kovettaja ja ohenneyhdistelmä, sekä ruiskutettu kalvopaksuus. Lisäaineella A-A-10 voidaan lyhentää kuivausaikaa.

Huomautukset

Kiillotus mahdollista ohjeistetun kuivatuksen ja jäähtytyksen jälkeen.

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.



Turvallisuuskvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.