

A-U-24

Eco Balance tartuntapohjamaali



A brand of BASF –
We create chemistry




Työmenetelmä:	AraClass - Eco Balance pohjustusratkaisut.
Ominaisuudet:	Ympäristötehokas - korrosiosuoja paljaalle metallille.
Huomautukset:	Puhdista käsiteltävä pinta A-P-15 Eco Balance puhdistusaineella ennen kuin ruiskutat A-U-24 pohjamaalin.

Käsittely



Tuote sopii

- Teräkselle
- Galvanoidulle teräkselle
- Alumiinille

		1:1			
	Sekoitusuhde	100 til. %		A-U-24	
	Kovettaja	100 til. %		A-H-612	
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4:	14-16 s	Käyttöaika /20°C	7 vuorokausi

Työmenetelmä:



Perinteinen maaliruisku



HVLP-ruisku

Ruiskutuspain	bar	2	
Suutinpaine	bar		0,7
Suuttimen koko		1,3-1,6	1,3-1,7
Ruiskutuskertoja			1 - 2
Kerrospaksuus:	µm		10-15

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(c III)(780)760: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.c III) on käyttövalmiissa muodossa maks 780 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 760 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemuksemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

A-U-24

Eco Balance tartuntapohjamaali



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuivaus 20 °C

10 min

Huomautukset

Tuotteen päälle ei saa kitata eikä käyttää suoraan vesiohenteisia tuotteita.



Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(c III)(780)760: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategorioita: IIB.c III) on käyttövalmiissa muodossa maks 780 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 760 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

10/2021