

A-U-33

Eco Balance DTM, valkoinen

A brand of BASF –
We create chemistry





| | |
|----------------------|--|
| Työmenetelmä: | AraClass - Eco Balance pohjustusratkaisut. |
| Ominaisuudet: | Ympäristötehokas DTM - pohjuste, pohjamaali ja hiontamaali. Takaa laadukkaan pinnan suoraan metallin päälle ja antaa erityisen hyvän ruostesuojan. |
| Huomautukset: | A-U-33 voidaan sekoittaa A-U-39 kanssa, jotta saadaan eri harmaan sävyjä. Puhdista käsiteltävä pinta A-P-25 Eco Balance universal vesipohjaisella puhdistusaineella ennen A-U-33 ruiskutusta. |

Käsittely

Tuote sopii



- Teräkselle
- Galvanoidulle teräkselle
- Alumiinille
- OEM osille, joissa e-coat
- Vanhan maalin päälle

| | | | | |
|---|--|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | 5:1:1 | | |
|  | Sekoitussuhde | 100 til. % | A-U-33 | |
|  | Kovettaja | 20 til. % | A-H-600 | |
|  | Ohenne | 20 til. % | A-R-125, -R-110, -R-120, -R-130 | |
|  | Ruiskutusviskositeetti 20°C | DIN 4: | 18-20 s | Käyttöaika /20°C 90 min |

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.



2004/42/IIB(c 1)(540)539: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.c I) on käyttövalmiissa muodossa maks 540 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 539 g/litra.




Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemuksemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

A-U-33

Eco Balance DTM, valkoinen

A brand of BASF –
We create chemistry

| Työmenetelmä: |  Perinteinen maaliruisku |  HVLP-ruisku |
|------------------|---|---|
| Ruiskutuspaino | bar | 2 |
| Suutinpaine | bar | 0,7 |
| Suuttimen koko | | 1,6-1,8 |
| | | 1,7-1,9 |
| Ruiskutuskertoja | | ½ + 1 |
| Kerospaksuus: | µm | 50-70 |

| | | |
|---|-----------------|--------|
|  | Kuivaus 20 °C | 16 t |
|  | Kuivaus 60 °C | 35 min |
|  | IR (lyhytaalto) | 9 min |

| | | |
|---|--------------|-----------|
|  | Hionta: kone | P400-P600 |
|---|--------------|-----------|

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(c 1)(540)539: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.c 1) on käyttövalmiissa muodossa maks 540 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 539 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemuksemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2022