

A-U-77

Eco Balance vesiohenteinen 1K hiontaväri, harmaa



A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	AraClass - Eco Balance pohjustusratkaisut.
Ominaisuudet:	Ympäristötehokas - vesiohenteinen 1K hiontaväri. Pieniin korjauksiin. Välimaali TPA-pinnoille sekä vanhan maalipinnan päälle.
Huomautukset:	Puhdista pinta A-P-30 Eco Balance vesipohjaisella puhdistusaineella, pohja-/pintamaali ennen A-U-77:n ruiskuttamista. Minimi ruiskutuslämpötila: 15°C.

Käsittely

Tuote sopii

- OEM osille, joissa e-coat
- Vanhan maalin päälle






Mikäli paljas metalli on pohjustettu A-U-37 pohjamaalilla, tuotetta voi käyttää myös

- Teräkselle
- Galvanoidulle teräkselle
- Alumiinille

Pienet puhki hiotut alueet voidaan maalata suoraan A-U-77 pohjamaalilla.



Älä käytä A-U-24 tartuntapohjamaalin päälle.

		100:10	
	Sekoitusuhde	100 til. %	A-U-77
	Ohenne	10 til. %	100-E 5, 93-E 3
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4:	25-35 s
	Käyttöaika /20°C	7 vuorokausi	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.



2004/42/IIB(c 1)(540)180: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.c 1) on käyttövalmiissa muodossa maks 540 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 180 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemuksemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

A-U-77

Eco Balance vesiohenteinen 1K hiontaväri, harmaa

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	 Perinteinen maaliruisku	 HVLP-ruisku
Ruiskutuspaino	2 bar	
Suutinpaino		0,7 bar
Suuttimen koko	1,6-1,8	1,7-1,9
Ruiskutuskertoja	2	
Haihdutus 20°C	Välihaihdunta kerrosten välillä, kunnes pinta on matta. Ei välihaihduntaa ennen kuivausta.	
Kerospaksuus:	40-60 µm	



Kuivaus 20 °C 2 t

Kuivaus 60 °C 30 min



IR (Iyhytaalto) 8 min



Hionta: kone

P400-P600

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(c 1)(540)180: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.c 1) on käyttövalmiissa muodossa maks 540 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 180 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

12/2023