

# A-C-24

Alternative avec l'additif séchage air Eco Balance A-A-12



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Utilisation:</b>	Vernis Eco Balance A-C-24, séchage ultime avec l'additif séchage air Eco Balance A-A-12.
<b>Caractéristiques :</b>	L'utilisation du A-A-12 va permettre d'avoir un temps hors poussière plus rapidement. La ponçabilité, le lustrage et le temps pour le remontage des pièces sont significativement améliorés.
<b>Remarques :</b>	Utiliser l'additif A-A-12 uniquement à une température ambiante > 20°C. La température ambiante et l'épaisseur du film peuvent grandement influencer sur le séchage.

**3:1:1**



**Proportions de mélange**

100 % en volume A-C-24



**Durcisseur**

33 % en volume A-H-410  
Durcisseur Eco Balance pour finitions, rapide



**Diluant**

33 % en volume A-A-12  
Additif séchage air Eco Balance



**Viscosité d'application  
20°C**

DIN 4: 17-19 s

**Durée de vie à 20°C**

30 min

**Conseils de sécurité:**

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.



**2004/42/II(d)(420)419:** la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

## A-C-24

Alternative avec l'additif séchage air Eco Balance A-A-12

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Utilisation:</b>	 <b>Pistolet gravité basse pression</b>	 <b>Pistolet gravité HVLP</b>
<b>Pression</b>	2 bar	
<b>Dimension de la buse</b>	1,2-1,3	
<b>Nombre de couches</b>	1 ½ couches (pas de flash off entre les couches nécessaire).	
<b>Evaporation 20°C</b>	Pas de flash off avant l'étuvage	
<b>Epaisseur de film sec:</b>	40-50 µm	



<b>Séchage à 20 °C</b>	1,5-2 h
<b>Séchage à 40 °C</b>	10-15 min

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

**Conseils de sécurité:**

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.  
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

**2004/42/II(d)(420)419:** la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.